



ФРОНТПРО СТАНДАРТ

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

- ✓ высокое качество выравнивания
- ✓ обладает высокой водо- и морозостойкостью
- ✓ для наружных и внутренних работ
- ✓ для ручного и машинного нанесения
- ✓ армирована фиброволокном

НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь цементно-известковая штукатурная для наружных и внутренних работ КП III, F75, ручного и механизированного нанесения, ГОСТ 33083-2014

- Штукатурка фасадная PERFEKTA® ФронтПро Стандарт предназначена для выравнивания стен внутри и снаружи зданий (фасадов, подвалов и помещений с любой степенью влажности).
- Применяется как для однослойного выравнивания, так и в качестве "обрызга" и "грунта" в многослойных штукатурных системах.
- Рекомендуется под последующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание.
- Обладает высокой трещиностойкостью и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Для ручного и машинного нанесения.

Основания: бетонные, цементно-известковые и цементно-песчаные, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Наибольшая крупность заполнителя	1,25 мм
Класс прочности при сжатии	КП III
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток	0,3 МПа
Количество воды на 1 кг смеси	0,15 – 0,18 л
Расход при толщине слоя 10 мм	15 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	5 – 40 мм
Жизнеспособность раствора, не менее	120 минут
Марка раствора по подвижности	Пк3
Морозостойкость, не менее	75 циклов
Температурные условия, при нанесении	От +5 °С до +30 °С
Температурные условия, при эксплуатации	От -50 °С до +70 °С
Нормативный документ	ГОСТ 33083-2014 ТУ 23.64.10-013-51160834-2018



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, остатков краски и различных отслоений. Очистка основания выполняется механическим способом или вручную. Кирпичная кладка должна быть очищена от излишков кладочного раствора.

В качестве адгезионного слоя используется штукатурный обрызг PERFEKTA® "Фронтпро" Адгезив, который создает шероховатую поверхность на гладких, слабо впитывающих основаниях и уменьшает впитывающую способность основания. Сильно впитывающие основания рекомендуются увлажнить водой, далее нанести обрызг PERFEKTA® "Фронтпро" Адгезив при помощи штукатурной станции или макловицы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При машинном нанесении необходимо сухую смесь засыпать в бункер штукатурной станции. Регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию раствора. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы при приготовлении последующих партий раствора применялись те же пропорции.

Для различных моделей штукатурных машин характерно различное водопотребление, поэтому подбор воды выполняется для каждой модели индивидуально.

При ручном нанесении содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,15 – 0,18 л воды (на мешок 25 кг – 3,75 – 4,5 л воды) при одновременном перемешивании раствора. Перемешать до получения однородной массы в течение 5 минут, дать отстояться и повторно перемешать. Перемешивание производится профессиональным миксером для растворов, низкооборотистой дрелью с насадкой или в бетономесителе. Раствор можно использовать в течение 120 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Раствор набрасывают, используя штукатурную станцию или кельму по всей площади, которую возможно выровнять в течение цикла жизнеспособности материала и затем, при необходимости, разравнивают h-образным правилом. Рекомендуемый слой нанесения без использования штукатурной сетки при сплошном выравнивании – 5 – 40 мм за один проход. После начала схватывания раствора, поверхность штукатурки смочить водой и затереть штукатурной теркой.

Для финишного выравнивания поверхности, при необходимости, рекомендуется использовать соответствующие шпаклевки PERFEKTA®.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70 %. В процессе твердения, первые 3 дня, поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности материала без изменения его свойств – 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке). При необходимости использования материала с истекшим сроком годности обратитесь к производителю.

ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП.

Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте www.perfekta.ru.

