

Строительные материалы с умом

quick-mix



БЕТОННАЯ СМЕСЬ  
«RUCK-ZUCK»



Засыпал, полил водой —  
**ГОТОВО!**

БЕТОННАЯ СМЕСЬ  
**«RUCK-ZUCK»**



## Бетонная смесь «Ruck-Zuck»

### Быстротвердеющая бетонная смесь.

Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» для внутренних и наружных работ применяется для быстрой установки и фиксации столбов ограждений, сушилок для белья, табличек, дорожных знаков и т.д., а также при изготовлении небольших фундаментов для беседок, скамеек и т.п.

#### СВОЙСТВА:

- не требует предварительного замешивания с водой
- для быстрой установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья и т.д.
- быстротвердеющая смесь
- прочность на сжатие не менее 10 МПа

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстротвердеющая бетонная смесь «Ruck-Zuck» для внутренних и наружных работ применяется для быстрой установки и фиксации столбов ограждений, сушилок для белья, табличек, дорожных знаков и т.д., а также при изготовлении небольших фундаментов для беседок, скамеек и т.п. Смесь не пригодна для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по СниП.

#### ОСНОВАНИЕ:

Поверхность земли должна быть прочной и хорошо утрамбованной. Для установки строительного элемента следует выкопать достаточно большую яму или канаву.

Перед нанесением бетона стенки и дно ямы следует увлажнить, не допуская образования луж.

#### НАНЕСЕНИЕ:

На 25 кг сухой смеси требуется примерно 3–3,5 л воды. Засыпать сухую смесь слоем высотой 10–15 см и полить слой соответствующим количеством воды из лейки. После полного впитывания воды в слой можно засыпать следующий слой смеси и полить его водой. При необходимости следует утрамбовать материал.

После окончания работ поверхность следует выровнять. В зависимости от температуры воздуха и почвы бетон начинает твердеть спустя примерно 5 мин., дополнительной фиксации строительных элементов не требуется. Спустя 1 час закрепленные строительные элементы могут находиться под нагрузкой, полное затвердение состава происходит спустя примерно 28 дней.

Изготовленные строительные детали или поверхности следует беречь от неблагоприятных погодных условий (сильное солнечное излучение, ветер, ливень, мороз и т.д.). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и почвы ниже + 5°C.

#### ВЫХОД РАСТВОРА:

Из 25 кг смеси быстротвердеющего бетона получается примерно 13 л свежего цементного раствора.

#### ПАСХОД:

На 1 м<sup>2</sup> и 1 см толщины слоя требуется примерно 20 кг сухой смеси.

Выемка			Материал, кг
Длина, см	Ширина, см	Высота, см	
30	30	20	36
30	30	40	72
30	30	60	108
60	60	20	144
60	60	40	288
60	60	60	432
100	100	20	400
100	100	40	800
100	100	60	1200

#### ХРАНЕНИЕ:

В сухом месте на деревянных поддонах.

#### ФОРМА ПОСТАВКИ:

Мешки по 25 кг

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при попадании воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте. Данная информация может не подходить к любому случаю использования продукта. По этой причине советуем в случае необходимости сначала провести опыты использования продукта.

