



# FTD

## Дисперсия Flexo-Trass.

**Высококонцентрированная полимерная дисперсия для трассовых растворов при укладке природного камня тонким, средним или толстым слоям. Для изготовления эластичных растворов.**

### Характеристики

- высококонцентрированная полимерная дисперсия
- повышает прочность сцепления между основанием и раствором, а также между раствором и покрытием
- повышает модуль упругости улучшенного раствора
- диффузионные характеристики раствора остаются неизменными
- на водной основе
- почти без запаха
- готова к применению
- для наружных и внутренних работ

### Применение

- в качестве добавки к воде затворения для повышения эластичности и деформируемости трассовых растворов при укладке природного камня тонким, средним или толстым слоями
- при повышенной статической или термической нагрузке на основание, например, для отапливаемых полов, балконов, террас, фасадов
- в зонах с повышенной влажностью
- для повышения сцепления с минеральными основаниями крупноформатных материалов облицовки и покрытий, а также материалов с особыми свойствами (например, керамогранит)
- для быстрой укладки покрытий на бетоне, имеющем возраст минимум 6 месяцев, легком бетоне, пористом бетоне (внутри помещений) и использования на каменной кладке

### Свойства

- контролируемое качество

### Подготовка основания

Поверхности основания должны быть незамерзшими, чистыми, прочными, очищенными от веществ, снижающих адгезию. Необходимо соблюдать требования DIN 18332 и DIN 18352. Для применения подходят все минеральные основания, например, бетон (возраст более 6 месяцев), легкий бетон, пористый бетон, штукатурки согласно DIN 18550 P II и P III, каменная кладка с заполненными швами, стеновые

### Технические данные (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

Температура применения	от +5°C до +25°C
Консистенция	жидкая
Соотношение при смешивании	1 объёмная доля FTD к 5 объёмным долям чистой воды
Расход	~ 1,0-2,5 л дисперсии на мешок 25 кг трассового раствора для укладки природного камня
Хранение	в сухом месте при температуре не ниже 0°C
Форма поставки	канистры 1 л, 5 л, бочки 100 л

панели из гипса, гипсокартонные плиты и гипсоволоконные панели, цементные стяжки, а также кальциево-сульфатные стяжки (наливные самовыравнивающиеся полы) согласно DIN 18560 (возраст более 28 суток) и отапливаемые бесшовные полы.

### Соотношение при смешивании

1 объёмная доля дисперсии Flexo-Trass к 5 объёмным долям чистой воды.

### Выполнение работ

Дисперсию Flexo-Trass смешивают с водой затворения в соответствующем количестве. Эту смесь переливают в чистую емкость и смешивают с мешком сухой смеси (25 кг или соответственно 40 кг для растворов, укладываемых толстым слоем), например, с помощью электродрели с мешалкой до получения однородного раствора без комков необходимой рабочей консистенции. После времени выдержки (примерно 5 минут) повторно перемешать. Схватившийся раствор нельзя разбавлять свежим раствором или водой (или смесью воды и Flexo-Trass). Дисперсию Flexo-Trass можно использовать при температуре от +5°C до +25°C (основание, воздух, материал).

**Расход**

В зависимости от применяемого раствора и требований. Примерно 1,0-2,5 л дисперсии Flexo-Trass на мешок 25 кг трассового раствора для укладки природного камня.

**Срок хранения**

Хранить в сухом месте при температуре не ниже 0°C, 12 месяцев.

**Форма поставки**

Канистры 1 л, 5 л, бочки 100 л.

**Примечания**

Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. При попадании на кожу сразу же смыть большим количеством воды. При попадании в глаза сразу же промыть большим количеством воды. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

ЗАО "Квик-микс"  
127220, г. Москва  
Башиловская улица, д. 12  
Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)  
Факс: +7 (499) 42-908-41  
E-Mail: [moscow@quick-mix.com](mailto:moscow@quick-mix.com)