

## MARISEAL® 270W

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Дата: 01.06.2011 г. – 10-ая версия

### Полиуретановая водонепроницаемая мембрана, наносящаяся в жидком виде

#### Описание продукта

«MARISEAL® 270W» – это всегда очень эластичная, наносящаяся в жидком виде и в холодном состоянии, однокомпонентная, модифицированная полиуретановая мембрана холодного отверждения, используемая для долгосрочной гидроизоляции.

В основе мембранны «MARISEAL® 270W» лежит эластичная вододисперсная полиуретановая смола с большим остаточным удлинением.

При нанесении мембранны «MARISEAL® 270W» она образует гидрофобную, абсолютно водонепроницаемую бесшовную мембрану без соединений или вероятности протекания, эффективно защищающую старые и новые структуры в течение долгого времени.

#### Применение

Гидроизоляция влажных участков (нанесение под плитку) в:

- Ванных комнатах,
- Кухнях,
- На балконах,
- В подсобных помещениях и пр.

#### Преимущества

- Наносится просто (готова к использованию).
- Слабовыраженный запах.
- При нанесении образует бесшовную мембрану без соединений.
- Водоустойчивая.
- Морозоустойчивая.
- По водонепроницаемой поверхности можно ходить. Сохраняет свои механические свойства в диапазоне температур от -20°C до +70°C.
- Обеспечивает проницаемость водяных паров.
- Полное сцепление с поверхностью без дополнительного анкерования.
- Даже если мембрана механически повреждается, её можно легко починить в том месте за несколько минут.
- Дешёвая.

#### Расход

1,2 - 1,8 кг/м<sup>2</sup> при нанесении в два или три слоя.

Данный расход указан при нанесении роликом на гладкую поверхность при оптимальных условиях. Такие факторы, как пористость поверхности, температура и способ нанесения, могут изменить расход материала.

#### Цвета

Мембрана «MARISEAL® 270W» поставляется в сером цвете.

#### Технические характеристики

СВОЙСТВО	РЕЗУЛЬТАТЫ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Удлинение при разрыве	> 400%	Американское общество по испытанию материалов D 412 / Немецкий институт стандартов 52455
Прочность на разрыв	> 1,5 Н/мм <sup>2</sup>	Американское общество по испытанию материалов D 412 / Немецкий институт стандартов 52455
Проницаемость водяных паров	> 25 г/м <sup>2</sup> /день	ISO 9932:91
Теплоустойчивость (80°C в течение 100 дней)	Пройдено – значительные изменения отсутствуют	EOTA ТУ-011
Устойчивость к гидростатическому давлению	Утечки отсутствуют (1 м водяного столба, 24 часа)	Немецкий институт стандартов EN 1928
Сцепление с бетоном	>1,5 Н/мм <sup>2</sup> (бетонная поверхность не справляется)	Американское общество по испытанию материалов D 903
Прочность (шкала твёрдости по Шору – A)	60	Американское общество по испытанию материалов D 2240 (15")
Рабочая температура	-30°C до +90°C	Собственная лаборатория
Время отверждения до отлипа	6 часов	Условия: 20°C, 50% относительной влажности
Время пешеходного движения без груза	24 часа	
Время окончательного отверждения	7 дней	

## Нанесение

### Подготовка поверхности

Тщательная подготовка поверхности очень важна для оптимальной отделки и долгосрочного использования. Поверхность должна быть чистой, сухой и неповреждённой, без загрязнений, которые могут отрицательно повлиять на приклеивание мембранны. Максимальное содержание влаги не должно превышать 8%. Компрессионная прочность субстрата должна составлять не менее 25 МПа, прочность когезионной связи – не менее 1,5 МПа. Новые бетонные структуры должны просохнуть не менее 28 дней. Необходимо удалить с помощью шлифовальной машины прежние неплотные слои, грязь, жиры, масла, органические вещества и пыль. Необходимо выровнять возможные неровности поверхности. Необходимо полностью убрать все незакреплённые части поверхности и шлифовальную пыль.

### Заделка трещин и швов:

Тщательная закупорка имеющихся трещин и швов перед нанесением крайне важна для долгосрочной гидроизоляции.

- Очистите бетонные трещины и микротрещины от пыли, отходов или других загрязнений. Заполните все подготовленные трещины/соединения герметиком «MARIFLEX® PU 30». Расширьте швы, если это необходимо. Затем нанесите слой «MARISEAL® 270W» шириной 200 мм по центру всех трещин и, пока материал ещё влажный, покройте его правильно вырезанной полоской ткани «MARISEAL®». Прижмите её, чтобы она намокла. Затем пропитайте ткань «MARISEAL®» достаточным количеством «MARISEAL® 270W», пока она не будет полностью покрыта. Дайте ей просохнуть в течение 18 часов.

### Грунтование

Загрунтуйте поглощающие и хрупкие поверхности, как то бетон, цементная стяжка, известковый раствор, гипс или дерево, материалом «MARISEAL® 270W», разведённым в 15% чистой воды. Дайте высохнуть грунтовочному слою в течение 6-24 часов (в зависимости от температуры).

### Водонепроницаемая мембрана

Хорошо перемешайте перед использованием. Налейте «MARISEAL® 270W» на загрунтованную поверхность и распределите её там с помощью ролика или кисти, пока не покроете всю поверхность. Через 6-24 часа (в зависимости от температуры) нанесите ещё один слой «MARISEAL® 270W». Если это необходимо, нанесите третий слой «MARISEAL® 270W».

Если на материал «MARISEAL® 270W» необходимо положить керамическую плитку, полностью пропитайте последний слой, пока он ещё влажный, высушенным в печи кремнистым песком (с размером песчинок 0,4-0,8 мм). Такая пропитка создаст когезионный мост для последующего приклеивания плитки.

Всегда укрепляйте тканью «MARISEAL®» проблемные участки, как то соединения между стенами и полом, трубы, водосточные трубы (сифоны) и пр. Для этого нанесите на всё ещё влажную мембрану «MARISEAL® 270W» правильно вырезанный кусок ткани «MARISEAL®», прижмите его, чтобы он намок, и снова пропитайте достаточным количеством «MARISEAL® 270W». Для получения более подробной инструкции по нанесению ткани «MARISEAL®» свяжитесь с нашим проектно-конструкторским отделом.

**ВНИМАНИЕ:** Не наносите «MARISEAL® 270W» толщиной более 0,5 мм (сухой смазки) на слой.

**ВНИМАНИЕ:** Не наносите «MARISEAL 270W» при отрицательной температуре (по Цельсию), либо если в следующие 48 часов ожидаются дождь или заморозки. Для получения наилучших результатов температура во время нанесения и отверждения должна варьироваться от 5°C до 35°C. Низкие температуры замедляют высыхание, в то время как повышенные ускоряют его. Повышенная влажность может оказаться на окончательной отделке. Мы рекомендуем укрепить все утопленные поверхности или поверхности с множеством трещин тканью «MARISEAL®». Наносите её 5-10-сантиметровыми полосами внахлест.

**ВНИМАНИЕ:** Система «MARISEAL® 270W» становится скользкой, когда влажно. Чтобы избежать скользкости в сырье дни, обрызгайте всё ещё влажное покрытие подходящей смесью, чтобы получить поверхность, не допускающую скольжения. Пожалуйста, свяжитесь с нашим проектно-конструкторским отделом для получения дополнительной информации.

### Упаковка

Мембрана «MARISEAL® 270W» упаковывается в вёдра по 25 кг и 4 кг. Вёдра должны храниться в сухом прохладном помещении не более 24 месяцев. Необходимо беречь продукт от сырости и прямых солнечных лучей. Температура хранения: 5° - 30°C. Продукт должен оставаться в своей оригинальной неоткрытой упаковке, содержащей наименование производителя, предназначение материала, номер серии и надписи с мерами предосторожности при нанесении.

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать пустые ёмкости для хранения пищевых продуктов. Смотрите информацию, предоставленную производителем. Пожалуйста, прочитайте технический паспорт продукта. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Наши рекомендации по техническим вопросам, будь то письменные, устные, либо предоставленные в ходе испытаний, даются из лучших побуждений и отражают текущий уровень знаний и опытных данных о нашей продукции. При использовании нашей продукции в каждом отдельном случае необходимо провести детальное квалифицированное исследование предмета для того, чтобы определить, соответствуют ли данные продукция и/или технология нанесения специфическим требованиям и целям. Мы несём ответственность только за то, чтобы продукция была правильной; следовательно, обязанность и ответственность за правильное применение нашей продукции полностью лежат на вас. Мы, несомненно, обеспечим стабильное качество продукции в рамках наших Общих условий продажи и доставки. Потребители отвечают за их соответствие местному законодательству и за получение любых необходимых одобрений и разрешений. Величины в настоящем техническом паспорте пропорта даются как примерные и могут не рассматриваться как технические характеристики. Для получения технических характеристик продукции, пожалуйста, свяжитесь с нашим проектно-конструкторским отделом. Новое издание нашего технического паспорта продукции аннулирует и делает недействительной предыдущую техническую информацию. Поэтому вам необходимо постоянно иметь под рукой текущее практическое руководство.

\* Все величины отображают типичные значения и не являются частью технических характеристик продукции.

